



Handelsweg 20  
8152 BN Lemelerveld  
Tel.: 0572-371027  
Fax: 0572-371014  
[info@epdmsystems.nl](mailto:info@epdmsystems.nl)  
[www.epdmsystems.nl](http://www.epdmsystems.nl)  
Rabobank rek. nr. 1149.64.246  
K.v.K. Zwolle 05059245  
BTW nr. 8057.08.480.B.01

## TECHNISCHE SPECIFICATIE

### PRELASTI ZELFKLEVEND EPDM

18-05-2006

Physische eigenschappen (rubber)	Eenheid	Waarden	Test methode
Hardheid	° IRH	65 ± 5	ISO 48
Trekweerstand	Mpa	Min 8,0	ISO 37
Rek bij breuk	%	Min 300	ISO 37
Scheurweerstand	kN/m	Min 30	ISO 34
<b>Eigenschappen na veroudering 168h/121°C</b>			ISO 188
Trekweerstand	Mpa	Min 6,5	ISO 37
Rek bij breuk	%	Min 200	ISO 37
Weerstand tegen koud	C°	Max. -30	ISO 812
<b>Eigenschappen (wapening)</b>			
Gewicht	g/m <sup>2</sup>	47	
Max trekweerstand LD/TD	N/50mm	500	
Rek bij breuk aan max T.S.	%	Min 20	
<b>Eigenschappen (tacky butyl lag)</b>			
Dikte	mm	Nominal 0.6 ± 0,1	
Peeling test op metaal	N/cm	> 4	
Thermische stabiliteit 80°C	mm	0	

#### Toegevoegde vorderingen:

Dikte	1.3 mm ± 10%
Verpakking	Polyethyleen-film Siliconeerd film op zelfklevende laag.