

Productbeschrijving Rubberkit 03



Productbeschrijving

RUBBERKIT 03 is een veelzijdige, sanitair ingestelde, 1 component siliconenkit voor het afdichten van bouw- en beglazingsvoegen. Het product is zuurvrij. Na het aanbrengen reageert de silicone met het vocht uit de lucht en vormt een duurzame rubber.

Toepassingen

- aansluitvoegen tussen prefab beton en metselwerk.
- voegen bij raam- en deuromtrekken en gevelpanelen.
- beglazingsvoegen.
- aansluitvoegen bij wastafels, aanrechtbladen, douchebakken en baden.
- Industriële ruimten waar schimmelvorming ongewenst is.

In het algemeen hecht RUBBERKIT 03 ook zonder primer, perfect op vele bouwmaterialen zoals glas, geglaazuurde oppervlakken, aluminium en de meeste andere metalen, weermakervrije kunststoffen zoals polycarbonaat (Lexan® en Makrolon®), polyester, hard polystyreen, ABS en de meeste hard PVC soorten en geschilderd hout, beton en metselwerk.

Beperkingen

Onder meer niet geschikt voor aquaria, PMMA, PE, PP, Teflon, bitumineuze ondergronden en was of paraffine houdende ondergronden. Bij toepassing in slecht geventileerde ruimten, waar geen UV licht kan toetreden is lichte vergeling mogelijk. Dit kan ook plaatsvinden door contact met chemische dampen of reinigingsmiddelen, speciaal tijdens het doorharden.

Voorbehandeling en afwerking

Ondergronden dienen schoon, droog en draagkrachtig te zijn. Een hechtproef voor gebruik wordt aanbevolen.

Beschikbare kleuren

zwart.

Verpakking

Kokers van 310ml.

Veiligheid

Een product veiligheidsblad is beschikbaar.

Garantie

EPDM garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is EPDM aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Basis			alcoxim
Aanbreng temperatuur		°C	+5 / +40
Verspuitbaarheid	3mm / 6,3 bar	g/min	190
Standvermogen	ISO 7390	mm	<2
Dichtheid		g/ml	1,027
Krimp		% g/g	<5
Huidvormingstijd	23°C / 55% RF	min	6
Vorstbestendigheid tot -15°C tijdens transport			ja / yes / ja
Houdbaarheid tussen +5°C en +25°C		Monat / Month maand	9
Overschilderbaar na uitharden			nein / no / nee
Toelaatbare vervorming		%	±25
Temperatuursbestendigheid na uitharden		°C	-50 / +120
Mechanische waarden			
2 mm film			
Shore-A hardheid (3 s)	DIN 53505		16
Modulus 100%	DIN 53504	MPa (N/mm ²)	0,30
Treksterkte	DIN 53504	MPa (N/mm ²)	1,0
Rek bij breuk	DIN 53504	%	400

Productbeschrijving Rubberkit 03



Specificatie

Internationaal	ISO 11600 F+G-25 LM
Duitsland	DIN 18545-E

Voegen

Netto verbruiksschatting

Meters voeg per koker	4 x 6 mm	12,9 m
310ml voor verschillende voegmaten.	6 x 6 mm	8,6 m
(breedte x diepte)	8 x 6 mm	6,4 m
	12 x 8 mm	3,2 m
	16 x 10 mm	1,9 m
	20 x 12 mm	1,3 m

Rugvulling

Voor de juiste voegdiepte en ter voorkoming van drie flanken hechting rugvulling gebruiken.

Voegafmetingen

	Breite / width breedte	Tiefe / depth diepte
Minimum breedte	4 mm	
Maximum breedte	25 mm	
Voegrelatie voor voegen	4-8 mm	6 mm
	10-12 mm	8 mm
	14-16 mm	10 mm
	18-20 mm	12 mm
	22-24 mm	14 mm